




TECHNISCHES MERKBLATT

3040 SILMALIN® SILIKAT-FASSADEN-STREICHPUTZ

<u>Art des Werkstoffes:</u>	Wetterbeständiger, hoch wasserdampfdiffusionsfähiger Fassaden-Streichputz mit mineralischem Charakter. Die kalkmatte Oberfläche ist wasserabweisend, nicht filmbildend, sehr gut deckend und ausgiebig. Ein-Komponenten-Silikat-Streichputz, licht- und alkalibeständig.	
<u>Farbe:</u>	Reinweiß	
<u>Glanzgrad:</u>	Matt (kalkmatt)	
<u>Spez.Gewicht:</u>	1,52 kg/L	
<u>Bindemittelbasis:</u>	Kali-Wasserglas, geringe Mengen an Kunstharz-Stabilisatoren (unter 5 %).	
<u>Pigmentbasis:</u>	Titandioxid, Extender	
<u>Verpackung:</u>	Eimer 25 kg	
<u>Eigenschaften:</u>	Leicht zu verarbeiten, sehr ausgiebig, geruchsarm, mikroporös, hoch CO ₂ -durchlässig, beständig gegen aggressive Luftschadstoffe, kein Nährboden für Algen, Pilze und Moos , spannungsarm, nicht thermoplastisch, gut trocknend.	
<u>Geeignete Abtönfarben:</u>	Nur mit SILMALIN® SILIKAT- und SLUPOL® UNIVERSAL-Volltonfarben ohne Schwierigkeiten möglich. Farbtöne lt. SILMALIN®- Farbtonberater.	
<u>Verträglichkeit mit anderen Farben:</u>	Nicht mit anderen Farben mischbar.	
<u>Verdünnung:</u>	Mit reinem Wasser bis maximal 15 % verdünnt auf Streichkonsistenz einstellen.	
<u>Mittlere Verbrauchswerte für den einmaligen Anstrich:</u>	Glatter Putz	ca. 210-260 g/m ²
	Putz mit mittlerer Struktur	ca. 220-280 g/m ²
	Putz mit grober Struktur	ca. 240-320 g/m ²
	Genauere Werte durch Probeanstrich am Objekt feststellen.	
<u>VOC-ChemG. 2010:</u>	Untergruppe A/c VOC-Grenzwert 40 g/L VOC-Wert gebrauchsfertig 0,00 g/L	
<u>Lagerhaltung:</u>	Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebinde	



3040

TECHNISCHES MERKBLATT

SEITE 2

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse, nicht bei starkem Regen und Wind, sowie bei direkter Sonneneinstrahlung.

Geeignete Untergründe:

Alle mineralischen Untergründe wie alte und neue Putze (MG: I, II,III), Beton, Eternit, sowie gut haftende und tragfähige Mineral- und Kalkfarbenanstriche.

Nicht geeignete Untergründe:

Flächen von Holz, Lacken, PVC und anderen Kunststoffen, Dispersionsfarben.

Verarbeitungstechnische Hinweise:

1. Bei Neuanstrichen von Putz und Kalkstein, mineralischen Putzen mit normaler Saugfähigkeit:

- 1 x Grundierung mit 3100 SILMALIN® S-FIXATIV (Grundierung) 1: 1 mit Wasser verdünnt.
- 2 Deckanstriche mit 3040 SILMALIN® SILIKAT-FASSADEN-STREICHPUTZ.
-

2. Renovierungsanstriche auf abgewittertem Putz:

- 1x Grundierung mit 3100 SILMALIN® S-FIXATIV (Grundierung) **unverdünnt**.
- 2 Deckanstriche mit 3040 SILMALIN® SILIKAT-FASSADEN-STREICHPUTZ.
-

3. Renovierungsanstriche auf tragfähigem geeigneten Altanstrich:

- Gut vorreinigen
- Direkt 2 Deckanstriche mit 3040 SILMALIN® SILIKAT-FASSADEN-STREICHPUTZ.

Achtung:


Beim Schlussanstrich 3040 SILMALIN® SILIKAT-FASSADEN-STREICHPUTZ nur mit 3100 SILMALIN® S-FIXATIV (Grundierung) verdünnen!

Trocknung:

Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. 20° C/70 % rel. Luftfeuchte 3 - 6 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.



3040

TECHNISCHES MERKBLATT

SEITE 3

Zur Beachtung:

Chem.G.: Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR.
Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes.
Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall.

Sonderabfallschlüsselnr.: 52404 nach ÖNORM S 2100
Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen
Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

UNSERE TECHNISCHE AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG, EINE VERBINDLICHKEIT KANN
DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.

Stand 01/2016

Erich Slupetzky GesmbH
Dinghoferstraße 36-38
A-4020 Linz
Telefon 0043/732/66 20 21-0
Telefax 0043/732/66 20 21-14
Email office.linz@slupetzky.at
Web www.slupetzky.at