



TECHNISCHES MERKBLATT

8106 POROPLAST® FASSADENPUTZ FEIN EXTRA WEISS

<u>Art des Werkstoffes:</u>	Wetterbeständiger, superweißer Streich- und Rollputz mit hoher Ausgiebigkeit und Deckkraft.	
<u>Farbe:</u>	Reinweiß	
<u>Glanzgrad:</u>	Matt	
<u>Spez.Gewicht:</u>	1,56 kg/L	
<u>Bindemittelbasis:</u>	Kunstharzbindemittel	
<u>Pigmentbasis:</u>	Titandioxid, Extender, Füllstoffe	
<u>Verpackung:</u>	Eimer 25 kg	
<u>Eigenschaften:</u>	Leicht zu verarbeiten, sehr ausgiebig	
<u>Geeignete Abönfarben:</u>	Nur mit SLUPOL® UNIVERSAL Volltonfarben ohne Schwierigkeiten möglich. Farbtöne lt. SILMALIN®-Farbtonberater.	
<u>Verträglichkeit mit anderen Farben:</u>	Nicht mit anderen Farben mischbar.	
<u>Verdünnung:</u>	Nach gutem Aufrühren mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.	
<u>Mittlere Verbrauchswerte für den einmaligen Anstrich:</u>	Glatter Putz	ca. 230-300 g/m ²
	Putz mit mittlerer Struktur	ca. 250-320 g/m ²
	Putz mit grober Struktur	ca. 300-350 g/m ²
	Genauere Werte durch Probeanstrich am Objekt feststellen.	
<u>VOC-ChemG. 2010:</u>	Untergruppe A/c VOC-Grenzwert 40 g/L VOC-Wert gebrauchsfertig 0,001 g/L	
<u>Lagerhaltung:</u>	Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebäude.	
<u>Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:</u>	Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse, nicht bei starkem Regen und Wind, sowie bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.	
<u>Geeignete Untergründe:</u>	Alle mineralischen Untergründe, wie alte und neue Putze (MG: I,II,III), Beton, Eternit, sowie gut haftende und tragfähige Mineral- und Kalkfarbenanstriche, Dispersionsfarben.	



8106

TECHNISCHES MERKBLATT

SEITE 2

Nicht geeignete Untergründe:

Flächen von Holz, Lacken, PVC und anderen Kunststoffen.

Verarbeitungstechnische Hinweise:

1. Bei Neuanstrichen von Putz, Kalkstein, mineralischen Putzen:

- 1x Grundierung mit 8213 SLUPOL® TIEFENGRUND LMB
- 2 Deckanstriche mit 8106 POROPLAST® FASSADENPUTZ FEIN EXTRA WEISS

2. Renovierungsanstriche auf abgewittertem Putz:

- 1x Grundierung mit 8213 SLUPOL® TIEFENGRUND LMB
- 2 Deckanstriche mit 8106 POROPLAST® FASSADENPUTZ FEIN EXTRA WEISS

3. Renovierungsanstriche auf tragfähigem Altanstrich:

- gut vorreinigen
- direkt 2 Deckanstriche mit 8106 POROPLAST® FASSADENPUTZ FEIN EXTRA WEISS

Trocknung:

Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. + 20° C/70 % rel. Luftfeuchte 3 - 6 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.

Zur Beachtung:

Chem.G.: Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR.
Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes.
Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall.

Sonderabfallschlüsselnummer: 57303 nach ÖNORM S 2100
Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

UNSERE TECHNISCHEN AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG, EINE VERBINDLICHKEIT KANN DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.

Stand 01/2016

Erich Slupetzky GesmbH
Dinghoferstraße 36-38
A-4020 Linz
Telefon 0043/732/66 20 21-0
Telefax 0043/732/66 20 21-14
Email office.linz@slupetzky.at
Web www.slupetzky.at