



## TECHNISCHES MERKBLATT

### 1120 HÄRTER FÜR SILMALIN® ANSTRICHPULVER

|  |  |
|--|--|
| <u>Art des Werkstoffes:</u>                          | Wetterbeständige, hoch wasserdampfdiffusionsfähige Emulsion für die zusätzliche Erhöhung der Schlagregenfestigkeit von SILMALIN® ANSTRICHPULVER  |
| <u>Farbe:</u>  | Milchigweiß  |
| <u>Glanzgrad:</u>                                    | Matt   |
| <u>Spez.Gewicht:</u>                                 | 1,06 kg/L  |
| <u>Bindemittelbasis:</u>                             | Reinacrylatharz wv.  |
| <u>Verpackung:</u>                                   | Schraubdose 1 kg   |
| <u>Eigenschaften:</u>                                | Leicht zu verarbeiten, sehr ausgiebig, geruchsarm, mikroporös, spannungsarm, nicht thermoplastisch, gut trocknend. Dieser Härter dient auch der besseren Verstreichbarkeit von SILMALIN® ANSTRICHPULVER sowie der Regulierung der gleichmäßigen Abbindung. |
| <u>Dosierung:</u>                                    | Pro 25 kg SILMALIN® ANSTRICHPULVER können 1-2 kg SILMALIN® HÄRTER zugesetzt werden. Beigabe in die bereits fertig gerührte Farbe.  |
| <u>VOC-ChemG. 2010:</u>                              | Untergruppe A/h<br>VOC-Grenzwert 30 g/L<br>VOC-Wert gebrauchsfertig 0,001 g/L  |
| <u>Lagerhaltung:</u>                                 | Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebinde  |
| <u>Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:</u> | Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse, nicht bei starkem Regen und Wind sowie bei direkter Sonneneinstrahlung.  |
| <u>Trocknung:</u>                                    | Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. 20° C/70 % rel. Luftfeuchte 3 – 6 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.   |
| <u>Reinigung der Werkzeuge:</u>                      | Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.  |



1120

TECHNISCHES MERKBLATT

SEITE 2

Zur Beachtung:

Chem.G.: Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR.  
Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes.  
Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall.

Sonderabfallschlüsselnr: 57303 nach ÖNORM S2100  
Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

UNSERE TECHNISCHE AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG, EINE VERBINDLICHKEIT KANN DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.

Stand 01/2016

Erich Slupetzky GesmbH  
Dinghoferstraße 36-38  
A-4020 Linz  
Telefon 0043/732/66 20 21-0  
Telefax 0043/732/66 20 21-14  
Email [office.linz@slupetzky.at](mailto:office.linz@slupetzky.at)  
www [www.slupetzky.at](http://www.slupetzky.at)