TECHNISCHES MERKBLATT

3100 SILMALIN®-S-FIXATIV
(SILIKAT-VERDÜNNER UND GRUNDIERUNG)

Art des Werkstoffes:	Wasserverdünnbare, hydrophobierende Grundierung auf Kali-Wasserglas-Basis mit verfestigenden und egalisierenden Eigenschaften. Als Verdünnung von 3000 SILLMALIN® SILIKAT-FASSADENFARBE und 30100 – 30170 SILMALIN® SILIKAT-VOLLTON- UND ABTÖNFARBEN.
Farbe:	Milchigweiß (transparent trocknend)
Glanzgrad:	Matt
Spez.Gewicht:	1,20 kg/L
Bindemittelbasis:	Kali-Wasserglas, geringe Mengen an Kunstharz-Stabilisatoren (unter 5 %).
Verpackung:	Kanne 10 L
Eigenschaften:	Geruchsarme, leicht zu verarbeitende Silikatgrundierung und Verdünnung vor Aufbringung von 3000 SILMALIN® SILIKAT-FASSADENFARBE.
Verträglichkeit mit anderen Farben:	Nicht mit anderen Farben mischbar.
Verdünnung:	Mit reinem Wasser gem. der Verarbeitungshinweise für 3000 SILMALIN® SILIKAT-FASSADENFARBE (siehe TECHNISCHES MERKBLATT).
Mittlere Verbrauchs-werte für den einmaligen Anstrich:	Ca. 100-150 g/m2 der Mischung 1:1 mit Wasser.
VOC-ChemG. 2010:	Untergruppe A/h VOC-Grenzwert 30 g/L VOC-Wert gebrauchsfertig 0,00 g/L
Lagerhaltung:	Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebinde
Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:	Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse, nicht bei starkem Regen und Wind, sowie bei direkter Sonneneinstrahlung.
Geeignete Untergründe:	Alle mineralischen Untergründe wie alte und neue Putze (MG: I, II,III), Beton, Eternit, sowie gut haftende und tragfähige Mineral- und Kalkfarbenanstriche.

Nicht geeignete Untergründe:	Flächen von Holz, Lacken, PVC und anderen Kunststoffen, Dispersionsfarben.
Verarbeitungstechnische Hinweise:	Untergrund auf Saugfähigkeit, Sauberkeit und Tragfähigkeit prüfen. Gestrichene Grundierung innerhalb von 24 Stunden mit Deckanstrich versehen.
Trocknung:	Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. 20° C/70 % rel. Luftfeuchte 1–2 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.
Zur Beachtung:	Chem.G.: Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR. Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes. Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall. Sonderabfallschlüsselnr.: 52404 nach ÖNORM S 2100 Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12 Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

UNSERE TECHNISCHEN AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG, EINE VERBINDLICHKEIT KANN DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.

Stand 01/2016

Erich Slupetzky GesmbH
Dinghoferstraße 36-38
A-4020 Linz
Telefon 0043/732/66 20 21-0
Telefax 0043/732/66 20 21-14
Email office.linz@slupetzky.at
www www.slupetzky.at