



TECHNISCHES MERKBLATT

8213 SLUPOL® TIEFENGRUND AUF LÖSEMITTELBASIS

<u>Art des Werkstoffes:</u>	Gut eindringender Tiefengrund, alkali- und verseifungsbeständig, mit gutem Massebindevermögen
<u>Farbe:</u>	Farblos
<u>Spez.Gewicht:</u>	0,81 kg/L
<u>Bindemittelbasis:</u>	Mischung aus Acryl-Alkyd-Pliolite-Harzen
<u>Verpackung:</u>	Kanne 5 l
<u>Eigenschaften:</u>	Leicht zu verarbeiten, sehr ausgiebig, vielseitig einsetzbar.
<u>Verträglichkeit mit anderen Grundierungen:</u>	Nicht mit anderen Grundierungen mischbar.
<u>Verdünnung:</u>	Mit Terpentinersatz max. 10 - 15 %.
<u>Mittlere Verbrauchswerte für den einmaligen Anstrich:</u>	Glatter Putz ca. 100-150 g/m ² Putz mit mittlerer Struktur ca. 120-160 g/m ² Putz mit grober Struktur ca. 180-200 g/m ² Genauere Werte durch Probeanstrich am Objekt feststellen.
<u>VOC-ChemG. 2010:</u>	Untergruppe A/h VOC-Grenzwert 720 g/L VOC-Wert gebrauchsfertig 640 g/L
<u>Lagerhaltung:</u>	Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebinde.
<u>Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:</u>	Mindestens + 2° C für Luft- und Untergrundverhältnisse, nicht bei starkem Regen und Wind sowie bei direkter Sonneneinstrahlung.
<u>Geeignete Untergründe:</u>	Alle mineralischen Untergründe, wie alte und neue Putze (MG: I,II,III), Beton, Eternit, sowie gut haftende und tragfähige Mineral- und Kalkfarbenanstriche.
<u>Verarbeitungstechnische Hinweise:</u>	Siehe TECHNISCHE MERKBLÄTTER der einzelnen Produkte.
<u>Trocknung:</u>	Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. 20° C 70 % rel. Luftfeuchte 3 - 6 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.
<u>Reinigung der Werkzeuge:</u>	Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.



8213

TECHNISCHES MERKBLATT

SEITE 2

Zur Beachtung:

Diese Produkt unterliegt den ADR/RID Bestimmungen für Straßen- und Schienentransport und ist als Gefahrgut eingestuft.

Sonderabfallschlüsselnr.: 55370 nach ÖNORM S 2100
Europäische Abfallschlüsselnr 14 06 03

Gefahrenhinweis: R 10 entzündlich!

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

UNSERE TECHNISCHE AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG, EINE VERBINDLICHKEIT KANN DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.

Stand 01/2016

Erich Slupetzky GesmbH
Dinghoferstraße 36-38
A-4020 Linz
Telefon 0043/732/66 20 21-0
Telefax 0043/732/66 20 21-14
Email office.linz@slupetzky.at
Web www.slupetzky.at